

**RESIDENCIAL 60 MESES**

Impermeabilizante acrílico.

**DESCRIPCIÓN**

RESIDENCIAL 60 MESES es un impermeabilizante elastomérico de buen desempeño, elaborado a base de resinas estiren acrílicas y pigmentos seleccionados que le proporcionan propiedades de adherencia, elasticidad, reflectividad (en blanco) impermeabilidad y duración, de aplicación en frío, elaborado con cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo, convirtiéndolo en un producto ideal para impermeabilizar y proteger. Se presenta en blanco, rojo y verde. Debido a las características de este producto, es ideal para el mantenimiento o impermeabilización de obras tipo residencial unifamiliar. No deberá usarse en viviendas de interés social, ni en losas de casas hechas en serie.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Viscosidad, Cps	40 000 mín	ASTM D-2196
PH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	46,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,31 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación, %	200	ASTM D-2370
Tensión inicial, lb/pg <sup>2</sup>	200	ASTM D-2370
Secado al tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640
Color	Blanco, rojo	Interno

**GARANTÍA**

60 meses.

**USOS**

- RESIDENCIAL 60 MESES se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, asbesto-cemento, entre otros, en casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc.
- Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos

**VENTAJAS**

- RESIDENCIAL 60 MESES resiste la mayoría de las condiciones climatológicas y ambientales.
- Rápida aplicación y excelente acabado.
- Su adherencia le permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie.
- No es flamable.
- Es ecológico, no contiene solventes orgánicos o materiales agresivos al medio ambiente.
- Excelente poder cubriente.

**HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN**

Cepillo de ixtle, rodillo o por aspersion (airless).

**MÉTODO DE APLICACIÓN**

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie, sellándola y resanando los detalles y sellado de fisuras y grietas con cemento plástico.

**RENDIMIENTO TEÓRICO**

18 m<sup>2</sup> por cubeta de 18 lts a dos manos con malla sencilla y de 15 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 lts con malla reforzada o doble, el rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.

**PRESENTACIÓN**

Cubeta de 18 litros.

**RECOMENDACIONES**

- Evite la aplicación de RESIDENCIAL 60 MESES a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.
- Evitar su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite su dilución en las capas intermedias del sistema de impermeabilización.
- Evitar su aplicación sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- Por ningún motivo debe mezclarlo con otros productos.
- No deberá usarse en Viviendas nuevas de interés social, ni en losas nuevas de casas hechas en serie.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. \*Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

**ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05 °C e inferior a 45 °C. No estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

**PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A.**

**DE C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.